

パッキンググレード

packing grade

ハイシートパッキン物性表

| 項目 | 単位 | 単層品 | | ラミネート品 | | | | | | | |
|-------|-------------------|------|------|--------|------|------|------|------|---------|--------|------|
| | | S | SS | PE | PP | LPP | 4LPP | PET | AL | TSS両面 | |
| 厚さ | mm | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 見掛け密度 | kg/m ³ | 500 | 400 | 540 | 560 | 420 | 355 | 540 | 520 | 560 | |
| ガス透過率 | 酸素 | ※1 | 10.6 | 15.0 | 9.2 | 8.4 | 10.2 | 15.6 | 2.3 | 0.0 ※3 | 10.0 |
| | 炭酸ガス | ※1 | 41.7 | 55.0 | 36.5 | 29.3 | 38.8 | 61.3 | 8.0 | 0.0 ※3 | 34.0 |
| 透湿度 | ※2 | 0.45 | 0.67 | 0.63 | 0.35 | 0.97 | 1.00 | 0.36 | 0.05 ※3 | 0.16 | |

※1 cc/m²/Hr/atm ※2 g/m²/24h ※3 検出限界以下
(注)物性値は代表値であり保証値ではありません。

その他のパッキン

| | |
|-----------|-----------------------|
| シートフィルム | PE, PP, PET, PTFE |
| テフラミシリコーン | シリコーン+4フッ化エチレンフィルム |
| ラバーパッキン | シリコーン, ブチル, NR, NBRなど |

万全な
品質管理
体制

画像寸法測定器
(キーエンス製 LMシリーズ)



マイクロスコープ
(キーエンス製 VHXシリーズ)

